


 Zona Industriale Valle Ufita S.P. 235 Km. 0,900 83040 Flumeri (AV) 0825/443561	 TOP WOOD B032	<p>TOP WOOD B032 è un sistema isolante in Polistirene Espanso Sinterizzato autoestinguente idoneo per l'isolamento su coperture piane o in pendenza.</p> <p>TOP WOOD B032 è composto da uno strato di isolante a spessore variabile, accoppiato ad un pannello di osb tipo 3 con spessore da 9 o 12 mm</p> <p>Dimensioni pannello: 1220 x 2440 mm, pari a mq 2.9768</p>
--	---	---

PROPRIETÀ	SPESSORE (mm)	NORMA	U.M.	CODICE	VALORE	REQUISITO ETAG004
PRESTAZIONI ENERGETICHE						
Requisiti di conformità secondo la norma UNI EN 13163						
Conducibilità termica dichiarata		EN12667	W/mK	λd	0,032	$\leq 0,065$
Resistenza termica dichiarata	40	EN12667	m ² K/W	Rd	1,250 - T 0,80	≥ 1
Resistenza termica dichiarata	50	EN12667	m ² K/W	Rd	1,550 - T 0,64	≥ 1
Resistenza termica dichiarata	60	EN12667	m ² K/W	Rd	1,850 - T 0,53	≥ 1
Resistenza termica dichiarata	80	EN12667	m ² K/W	Rd	2,500 - T 0,40	≥ 1
Resistenza termica dichiarata	100	EN12667	m ² K/W	Rd	3,100 - T 0,32	≥ 1
Resistenza termica dichiarata	120	EN12667	m ² K/W	Rd	3,750 - T 0,27	≥ 1
Resistenza termica dichiarata	140	EN12667	m ² K/W	Rd	4,350 - T 0,23	≥ 1
CARATTERISTICHE FISICHE						
Capacità termica specifica		EN10456	J/kgK	Cp	1350	
Assorbimento d'acqua per immersione totale		EN12087	%	WL(T)	≤ 4	
Reazione al fuoco		EN13501-1	classe		E	E
Permeabilità al vapore		EN 13163	mg/(Pa.h.m)		0,027*	
Coefficiente di dilatazione termica lineare		EN 10456	k ⁻¹		65×10^{-6}	
Assorbimento d'acqua limite per immersione parziale		EN1609	Kg/m ²		$\leq 0,5$	$\leq 0,5$
CARATTERISTICHE MECCANICHE						
Resistenza alla trazione perpendicolare delle facce		EN1607	kPa	TR	≥ 200	
Resistenza a flessione		EN12089	kPa	BS	≥ 250	
Stabilità dimensionale in laboratorio		EN1603	%	DS(N)	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$
Resistenza a carico permanente deformazione del 2% dopo 50 anni		EN1606	kpa	CC(2/1,5/50)	≤ 35	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI						
Tolleranza sull'ortogonalità		EN824	mm	S5	$\pm 5/1000$	$\pm 2/1000$
Tolleranza sulla larghezza		EN822	mm	W3	± 3	± 2
Tolleranza sulla lunghezza		EN822	mm	L3	± 3	± 2
Tolleranza sulla planarità		EN825	mm	P5	± 5	± 3
Tolleranza sullo spessore		EN823	mm	T2	± 2	± 2

Fissaggio:

ogni pannello dovrà essere fissato alla struttura portante con apposite viti o tasselli. L'ancoraggio alla superficie deve essere non meno di 30 mm più lungo del sistema TOP WOOD. Un corretto fissaggio a seconda della pendenza richiede l'utilizzo minimo di 2 – 3 viti o tasselli per metro quadro, prima della stesura della guaina o del telo impermeabilizzante



VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento termico della copertura verrà realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato tagliati da blocco tipo TOP WOOD B032 prodotti con materie prime di qualità a stagionatura garantita da azienda certificata con sistema qualità UNI EN ISO 9001 certificato n. 14335 I pannelli dovranno essere conformi alla normativa di settore EN 13163, possedere marcatura CE.

I pannelli avranno dimensione di 1220x2440 cm e spessore di cm, saranno caratterizzati da proprietà di conducibilità termica dichiarata λd pari a 0,032 W/mK, resistenza termica Rd pari a... m²K/W, resistenza a carico permanente a 50 anni con deformazione < del 2% dello spessore, accoppiato a osb tipo 3 da... mm

N.B. Quanto riportato nella seguente scheda tecnica è frutto delle nostre ricerche ed esperienze acquisite nel tempo. La GUARINO s.r.l. non garantisce e non si assume responsabilità per difetti o danni causati da un diverso utilizzo dei propri prodotti, non essendo sotto il proprio controllo le condizioni d'impiego. I tecnici della GUARINO s.r.l. sono a completa disposizione per eventuali consigli, chiarimenti inerenti al miglior utilizzo dei propri prodotti.

*T= TRASMITTANZA